

Technische Datenblatt

Technical DataSheet

DB_G_01_12



60-480/0 AHV

DATUM: 21.11.2017

Gewebe / Fabric				Toleranzen / Tolerance	Test Methode / certificates
Farbe / Colour		Nature			
Ausrüstung / Finish					
Garn / Yarn	100% Para-Aramid				DIN 53830-3
Fadenanzahl Thread count	Kette / Warp	Nm 7,5/2 od. 130 tex x 2			DIN EN 1049-2
	Schuss/ Weft	Nm 7,5/1 od. 130 tex x 1			
	Kette / Warp	14,0	Fd/cm	± 5 %	
	Schuss/ Weft	8,0	Fd/cm	± 5 %	
Gewicht / Weight	480		g/m²	± 5 %	DIN EN 12127
Dicke / thickness	1,25		mm	+/- 0,1mm	DIN ISO 5084
Bindung/ Structure	Köper 2/2/ twill 2/2				DIN ISO 9354
Nutzbreite/ useable width	100		cm	± 1,5 %	DIN EN 1773

Beschichtetes Gewebe		Toleranzen /		Test Methode /	
Coated fabric		Tolerance		certificates	
Beschichtung / Coating		Einseitig beschichtet mit Alutransferfolie one side coated with Alu-transfer foil			
Gewicht / Weight		570	g/m²	± 10 %	DIN EN 12127
Dicke / Thickness		1,4	mm	± 10 %	DIN EN ISO 5084
Temperatur Eigenschaften Temperature properties		Para-Aramid Zersetzungstemp. 350°C, Alu kurzzeitig bis 1000°C Para-Aramide carbonising at 350°C, Alu short time up to 1000°C.			
Pflege/ Care		Feuchtes Abwischen der Alu-Seite Wet wiping of the Alu-side			

Zertifikate / certificates

Norm/ norms DIN EN 388:2003-12	Prüfung / test Abrieb / Schnitt / Durchstich Abrasion / Cut / Puncture	Ergebnisse / results ≥ 200 Zyk. / ≥ 4,0 / MW = 83,72 N
-----------------------------------	--	---

TTI Technische Textilien GmbH, Volkmannsgrün 46, 95197 Schauenstein

Tel: 09252/251500 Fax: 09252/2515025

Email: info@tti-intern.dehomepage: www.tti-intern.de