

Technische Datenblatt

Technical DataSheet

DB_G_01_12



69-258/5-SI1-002

DATUM: 05.12.2018

Rohgewebe /
Raw fabric

Toleranzen /
Tolerance

Test Methode /
certificates

Garn / Yarn				DIN 53830-3	
	50% Preox / 50% Para-Aramidfaser				
	Kette / Warp	Nm 36/2		± 5 %	
	Schuss/ Weft	Nm 36/2		± 5 %	
Thread count	Kette / Warp	26,5	Fd/cm	± 5 %	
	Schuss/ Weft	18,5	Fd/cm	± 5 %	
Gewicht / Weight		260	g/m ²	± 5 %	DIN EN 12127
Bindung/ Structure		Köper / Twill 2/2			DIN ISO 9354

Beschichtetes Gewebe
Coated fabric

Toleranzen /
Tolerance

Test Methode /
certificates

Coated fabric		Tolerance		Certificates	
Beschichtung / Coating		Einseitig Silicon transparent beschichtet one side with Silicon transparent			
Gewicht / Weight		380	g/m ²	± 10 %	DIN EN 12127
Dicke / Thickness		0,60	mm	± 10 %	DIN EN ISO 5084
Zugfestigkeit / tensile strength					DIN EN ISO 13934-1
	Kette / Warp	3350	N/ 5 cm		
	Schuss/ Weft	2250	N/ 5 cm		
Temperaturbeständigkeit Temperature resistant		Silikon-Beschichtung bis 250°C Silicon coating up to 250°C			
Doc.					

Zertifikate / certificates

Norm/ norms	Prüfung / test	Ergebnisse / results
-------------	----------------	----------------------

Pflege / Care

Pflegehinweise entsprechen den Angaben des Faserherstellers. Care label are declared by the producer of the fiber.

TTI Technische Textilien GmbH, Volkmannsgrün 46, 95197 Schauenstein

Tel: 09252/25150-0 Fax: 09252/25150-25

Email: info@tti-intern.dehomepage: www.tti-intern.deErstellt von Stefan
Griesbach

Seite 1 von 1

Erstelldatum 21.11.2014

Freigabe erteilt: Sven Birkner